

## EFFI'INSECT MAT



- ✓ Evite la prolifération des insectes nuisibles de l'habitat
- ✓ Efficacité répulsive durable prouvée jusqu'à 18 mois, PV d'essais à l'appui
- ✓ Agents actifs d'origine naturelle et végétale encapsulés
- ✓ Inoffensif pour l'homme et les animaux domestiques
- ✓ Garnissante, couvrante et non jaunissante
- ✓ Sans nuisance olfactive

## DESCRIPTIF

<b>Nom</b>	<b>EFFI'INSECT MAT</b>
<b>Dénomination</b>	Peinture répulsive anti-insectes volants et rampants (Mouches, moustiques, araignées, acariens, cafards, fourmis, blattes... )
<b>Usages</b>	Habitat individuel ou collectif, résidentiel, non résidentiel ou commercial. Milieux accueillant des enfants et personnes fragiles : salle de jeu, crèches, écoles, chambres d'enfant, maison de retraite. Commerce de bouche, restaurant, hôtel, camping.... Zone de stockage de marchandises (alimentaires, textiles) Bureaux, cages d'escalier, salle de sport, bibliothèques, gymnases. Ne convient pas aux milieux infestés
<b>Phase</b>	<input type="checkbox"/> SOLVANT <input checked="" type="checkbox"/> AQUEUSE
<b>Destination</b>	<input checked="" type="checkbox"/> INTERIEUR <input type="checkbox"/> EXTERIEUR <input type="checkbox"/> INTERIEUR & EXTERIEUR
<b>Supports</b>	Murs en plâtre, bois et agglomérés de bois, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés. Certaines essences de bois (bruts ou reconstituées) peuvent provoquer des taches. Faire un essai préalable ou utiliser le primaire adapté.
<b>Matériel d'application</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ROULEAU <input type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input checked="" type="checkbox"/> BROSSE <input checked="" type="checkbox"/> PISTOLET
<b>Teinte</b>	Blanc calibré - Teintes spéciales
<b>Aspect</b>	<input checked="" type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> SATIN
<b>Conditionnements</b>	3L - 10L
<b>Hygiène et sécurité</b>	<b><i>Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a></i></b> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Directive Européenne COV 2004/42	Catégorie A/a : valeur limite en UE : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 29 g/l de COV.
COV en air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,5 ± 0,05
Viscosité à 25°C	2,0 ± 0,5 Poises
Extrait sec en poids	60 ± 2 %
Extrait sec en volume	42 ± 2 %
Brillant spéculaire (à 60°)	2 ± 2 % à 60° / 4 ± 3 % à 85°
Lessivabilité (selon EN13300)	Classe 3 – Lavable (perte entre 20 et 70 µm à 200 cycles – EFFI'INSECT = 24,5µm)
Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches	
Rendement	8 à 10 m <sup>2</sup> / L / couche	
Séchage 23°C	Hors poussière	30 minutes
	Sec au toucher	1 heure
	Recouvrable	4 heures
Dilution	Prêt à l'emploi. En cas d'utilisation au pistolet, jusqu'à 5% d'eau si nécessaire	
Nettoyage du matériel	A l'eau, immédiatement après application	

## CONSEILS D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse). **Voir tableau ci-dessous pour plus de détails.**

SUPPORT	PREPARATION	SOUS-COUCHE	FINITION
Plâtre et dérivés	1. Egrenage 2. Brossage 3. Dépoussiérage	<b>EFFI'INSECT</b>	<b>EFFI'INSECT pur</b> 2 couches
Béton, ciment et dérivés	1. Brossage 2. Dépoussiérage	1 couche diluée à 5% d'eau	
Métaux ferreux	Dérouillage avec le <b>DECAP'ROUILLE</b>	<b>ANCORIT'O</b> pur	
Métaux non ferreux	Dérochage avec le <b>DEROCHANT ALUMINIUM (Comus Marine)</b>	<b>ANCORWASH'O</b> pur	
Bois*	1. Dégraissage avec le <b>DEGRAISSANT BTR</b> (si bois exsudant) ou décirage (si présence de cire ou huile) avec le <b>DECIREUR HP</b> 2. Ponçage au grain 180 3. Dépoussiérage	<b>IZI'PRIM</b> ou <b>ULIPRIM'O</b> pur En 2 couches si bois tannique	
PV et anciennes peintures	1. Dégraissage avec le <b>DEGRAIS'SOL</b> 2. Rinçage à l'eau claire 3. Ponçage au grain 180 4. Dépoussiérage	<b>IZI'PRIM</b> ou <b>ULIPRIM'O</b> pur si fond très dégradé	<b>EFFI'INSECT pur</b> 1 couche

# COMUS

Le concentré  
de performance

SUPPORT	PREPARATION	SOUS-COUCHE	FINITION
Support inerte ou MO (voir arrêté du 21/11/2002) <b>Classement M1</b>	1 . Décapage de tous les anciens revêtements 2. Dégraissage avec le <b>DEGRAIS'SOL</b>	<b>EFFI'INSECT</b> <i>1 couche diluée à 5% d'eau</i>	<b>EFFI'INSECT</b> pur 1 couche
<i>Pour plus d'information sur l'aspect de réaction au feu et de classement M, vous pouvez vous rapprocher de votre contact COMUS.</i>			

## AUTRE

<b>Conservation:</b>	24 mois dans son emballage d'origine fermé.
<b>Point éclair:</b>	Non concerné
<b>Déchet:</b>	Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/réceptacle selon les arrêtés préfectoraux en

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.