# SINTOGEL Gel coat



Teinte	Conditionnement	Référence
Blanc	Boite 170 mL	31200



## DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Gel coat destiné à la finition des matériaux stratifiés et à la réparation de fines rayures ou éclats sur coques de bateaux, piscines, sanitaires....
- Grande facilité d'application.
- Excellente adhérence.
- Excellent garnissant.
- Séchage régulier.
- Polissable.

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide épais
Teinte	Blanc
Type de liant	Polyester insaturé
Durcisseur	Péroxyde de méthyl éthyl cétone
Densité	1,25
Point éclair	31°C
Temps de travail	25 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
	15 minutes pour 4 % de durcisseur
Temps de séchage	2 heures à 20°C pour 4 % de durcisseur
Ponçable et recouvrable	5 heures à 20°C pour 4% de durcisseur
	Grain P600 à l'eau.
Température d'application	15 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l' abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

## MISE EN OEUVRE

#### PREPARATION DU SUPPORT

- Tous les supports devront être légèrement poncés et dépoussiérés.
- Eviter de poser les doigts sur les surfaces à traiter.

#### **APPLICATION**

- Mélanger 100g de gel coat avec 2 ou 4g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe de mastic pour 1 grain de café de durcisseur).
- Appliquer à l'aide d'une spatule, d'un pinceau ou d'une brosse une couche d'au moins 500 µm sur la partie à réparer.
- Attendre le durcissement complet avant de poncer puis polir à l'eau à partir du grain 600.

#### **NETTOYAGE DES OUTILS**

• Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél: 04.42.18.59.59 Fax: 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr



Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.

Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.