

MASTIC EPOXY ANTI-FUITES

FONCTIONNALITE

Mastic époxy bi-composant pour tout réparer rapidement.

- Rebouchage, réparation et collage de la plupart des matériaux rigides (métal, céramique, bois, verre, ciment, plastique, etc...).
- Réparation de toutes les fuites sur les canalisations, gouttières, siphons, etc...

Caractéristiques techniques

Couleur	Noir (résine) + blanc (durcisseur)
Aspect	Pâte malléable
Temps de prise	2 heures à 20°C
Temps de durcissement complet	12 heures à 20°C
<i>Après durcissement complet</i>	
Dureté shore	85
Résistance à la compression	900 kg/cm ²
Résistance au cisaillement	62 kg/cm ²
Tenue en température	Jusqu'à 120°C
Résistance	La nature des fluides en contact peut diminuer cette valeur. Excellente aux produits chimiques et ménagers courants.

Mise en œuvre

Préparation

- Les supports doivent être propres, secs et dégraissés.
- Pour obtenir une meilleure adhérence, rendre les surfaces rugueuses à l'aide de toile émeri ou de papier de verre.

Mode d'emploi

- Découper une quantité égale de chaque composant et enlever le film de protection.
- Malaxer les deux morceaux jusqu'à l'obtention d'une teinte uniforme (au moins une minute). Ce mélange peut être utilisé à 20°C dans les 20 minutes qui suivent.
- Appliquer le mélange en le plaquant fortement sur la surface à réparer.
- Il est préférable de laisser le mastic durcir complètement avant utilisation.
- Après durcissement complet, le mastic peut être percé, scié, limé, peint... comme un métal.
- Dans le cas d'une fuite sur une canalisation, couper l'arrivée d'eau. Purger les tuyaux en ouvrant/refermant un robinet. Réparer en suivant les indications ci-dessus et attendre 2 heures avant remise en pression.

Nettoyage du matériel

Le nettoyage du matériel se fait à l'acétone, à l'alcool éthylique avant séchage du mastic et mécaniquement après durcissement.

Astuce

Dans le cas de la réparation d'une fuite sur une canalisation, former un anneau qui en fait le tour. La réparation n'en sera que plus solide.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +35°C.

A 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri du soleil est de 18 mois.

Observations

Un stockage prolongé à une température supérieure peut, dans certains cas, modifier les caractéristiques finales du produit.

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit de la dernière version



GEB SAS – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France
Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIREN : 500 674 056

www.geb.fr

p : 2 sur 2