



Peinture de Finition – Alkyde Emulsion Brillant 0.5 L – 2.5 L

Caractéristiques :

Peinture Laque intérieure/ extérieure pour travaux soignés, Alkyde émulsion. Prêt à l'emploi, facile d'application et lessivable. Différentes teintes disponibles.

Supports :

Tous supports bruts ou recouverts d'une ancienne peinture tels que portes, fenêtres, plinthes, meubles et parties métalliques.

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

- *Sur supports neufs ou absorbants* : Rebouchez les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laissez sécher 24h. Poncez les aspérités et dépoussiérez. Appliquez une première couche en diluant à 5% d'eau ou appliquez une sous-couche adaptée selon la nature du support (ex: bois exotiques)
- *Sur les anciennes peintures bien adhérentes* : Brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage fin si le revêtement actuellement en place est satiné ou brillant. Lessivez, rincez à l'eau claire et laissez sécher.
- *Sur les anciennes peintures mal adhérentes* : Décapez par tout moyen adapté. Rebouchez, laissez sécher et poncez les aspérités. Epoussetez. Appliquez une sous-couche adaptée.
- *Sur métaux ferreux* : appliquez une sous-couche spéciale fer.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez en deux couches pures ou première couche diluée au maximum avec 5% d'eau.

Mélangez soigneusement avant emploi.

En extérieur : appliquez entre 5°C et 30°C, humidité dans l'air inférieure à 80%

En intérieur : appliquez entre 8°C et 30°C, humidité dans l'air inférieure à 65%.

La peinture Laque Finition Alkyde Emulsion Brillant s'applique en croisant à l'application. Application rouleau, pinceau ou pistolet.

Information technique :

* Séchage :

Sec au toucher : 2 heure - Recouvrable : 24 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 12 m²/L par couche selon l'absorption du support.



Fiche Technique Alpina peinture Laque Alkyde Emulsion Brillant – Edition 04/2014, la notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

| |
|--|
| Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d): Maximum 130 g/l (2010). Ce produit contient max 50 g/l COV |
|--|