



DEFINITION

- ▶ Peinture acrylique en phase aqueuse pour décoration et rénovation des toitures.

DESTINATION

- ▶ Applicable sur les toitures de type tuiles terre cuite, tuiles béton, zinc, ardoises, plaques fibres-ciment, plaques bitume et shingles.
- ▶ Extérieur.
- ▶ Sur supports neufs et en rénovation.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- ▶ Monoproduit facile d'application.
- ▶ Excellente adhérence sur les principaux types de toitures.
- ▶ Excellente résistance aux intempéries.
- ▶ Haute durabilité.
- ▶ Monocomposant.
- ▶ Teintable sur machine à teinter Absolu System®.

UTILISATION

Préparation des supports

Les supports, neufs ou anciens, doivent être durs, sains et secs.

Une reconnaissance préalable est nécessaire afin de déterminer la nature des préparations et la nécessité d'une couche d'impression adaptée.

Pour la préparation détaillée selon le type de support, se reporter au tableau SYSTEME RECOMMANDE.

Les travaux préparatoires seront réalisés en conformité avec le DTU 59-1.

Précautions d'emploi

Les conditions de mise en oeuvre doivent être conformes au DTU 59-1. La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du support entre +5°C et +35°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée. L'humidité relative ambiante doit être inférieure à 80%.

Le produit ne doit pas être appliqué lorsque les conditions atmosphériques peuvent apporter de la condensation, une surchauffe du support ou une accélération anormale du séchage (grand vent, soleil).

Bien homogénéiser le produit avant chaque utilisation, de préférence à l'aide d'un agitateur mécanique à vitesse lente < 300 tours/minute.

En cas de dilution nécessaire, ajouter l'eau sous agitation.

Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 18 mm.
En 1^{re} couche sans impression, brosse ou rouleau, diluer Amertile de 0 à 10% avec de l'eau.
- Pistolet : Ne pas diluer.

Nettoyage des outils

À l'eau.

/ Color &
Protection





SYSTÈME RECOMMANDÉ

Support	Préparation	Système recommandé	
		Support brut, non poreux	Support déjà peint
<ul style="list-style-type: none"> - Tuiles terre cuite ou béton - Plaques fibres-ciment, bitume - Shingles 	Remplacer les matériaux cassés ou abîmés. Eliminer les algues et lichens à l'aide d'un traitement fongicide et algicide PPG Solution AL . Effectuer un rinçage soigné et séchage complet.	<p>1 couche AMERTILE dilué à 10% + 1 couche AMERTILE</p> <p>1 couche du primaire d'adhérence AMERPRIME ULTRA + 1 couche AMERTILE dilué à 10% + 1 couche AMERTILE</p>	<p>1 à 2 couches (si nécessaire) AMERTILE</p>
- Ardoises	Remplacer les matériaux cassés ou abîmés. Eliminer les algues et lichens à l'aide d'un traitement fongicide et algicide PPG Solution AL . Effectuer un rinçage soigné et séchage complet. Effectuer un pochonnage des crochets métalliques corrodés à l'aide d' AMERPRIME ZINC .		
- Plaques en zinc	Dérocher le support brut. Après lessivage, effectuer un rinçage soigné et séchage complet.		

Attention, en cas de support brut poreux ou farinant, une couche d'impression adaptée à base de résine HydroPliolite® en dispersion aqueuse est nécessaire avant recouvrement par **AMERTILE**.

CARACTÉRISTIQUES

Brillance	Satiné	Rendement moyen (m²/l)	5 m ² /litre/couche selon le support
Teintes	Toutes teintes (nuancier Chromatic Façade)	COV en g/l sans dilution	30
Densité à 20°C	1,24 +/- 0,1	Point éclair	Sans
Extrait sec en poids	55 +/- 2%	Conditionnement	10 litres
Séchage toucher à 20°C	4 heures	Conservation en bidon d'origine non entamé	24 mois
Séchage minimum recouvrable à 20°C	24 heures	Famille AFNOR NFT 36-005	I 7b2

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.