



STRALIO

Revêtement décoratif de façade D3
Extérieur

DEFINITION

- STRALIO est un produit de finition mat à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse pour travaux neufs ou de rénovation des façades.

DESTINATION et PROPRIETES

- STRALIO masque le faïençage du support.
- STRALIO est imperméable aux eaux de ruissellement.
- STRALIO s'encrasse très peu de part son aspect lisse.
- STRALIO contient un agent de protection retardant l'encrassement du film de peinture par les micro-organismes.
- STRALIO est disponible en blanc, 394 teintes de la « Collection Façades » et 1156 teintes du nuancier « Tons & Couleurs 2 ».

MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application : Brosse, rouleau polyamide texturé 12 à 16 mm selon structure du support, pistolet airless.
- Dilution : Prêt à l'emploi - Dilution éventuelle à l'eau pour application à l'airless.
- Application : Empâter grassement le support, répartir uniformément le produit et lisser de suite, toujours dans le même sens.
- Consommation : 450 g/m² minimum en finition sur fonds lisses.
- Recouvrable : 16 heures à 23°C et 50% HR.
- Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas traiter : les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, par temps pluvieux ou par vent fort.
les surfaces en cours de dégel ou en cas de risques de gel pendant le séchage.
- Ne jamais utiliser 2 lots de numérotation différente sur une même face en travaux de finition.
- Température d'emploi : supérieure à 5°C et inférieure à 35°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 80 % HR.
- L'ajout de dose fongicide est interdit.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec notre produit POLYFILLA PRO S700 SOLUTION une solution de traitement et de désinfection des fonds afin d'éliminer toutes traces de microorganismes.
- Ne pas appliquer STRALIO sur revêtement d'imperméabilité et ancienne ITE.
- Ne convient pas sur fonds micro fissurés ou fissurés.
- STRALIO ne convient pas sur façade constituée de « plâtre type Parisien ».
- Traiter les soubassements en STRALIET – STRALIET HYDRO ou EXTALOXANE +.
- Les surfaces très encrassées seront nettoyées avec le POLYFILLA PRO S620 NETTOYANT FACADE avant l'application de STRALIO.

CONDITIONNEMENT

- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- Classification AFNOR T 36-005 Famille I - Classe 7b2.
T 34-722 Classe D3.
EN 1062-1 - E4 / V2 / W2/ A1.
- Présentation Peinture semi-épaisse.
- Densité 1,46 ± 0,05.
- Liant Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
- Pigments Dioxyde de titane.
- Extrait sec en poids 66% ± 2%.
- Extrait sec en volume 51% ± 3%.
- Degré de brillant Mat (Norme NF EN ISO 2813) inférieur à 2 GU sous 85°.
- Séchage à 23°C et 50% HR Sec : 3 h – Recouvrable : 16h.
- Point Eclair Ininflammable.
- COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 32 g/l COV.



DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201-)

DESCRIPTIF POUR SUBJECTILE ENDUITS A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES ET BETONS

TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) Les supports doivent être cohérents, adhérents, sains et secs	
ETAT DU SUPPORT	PREPARATIONS
Fond farinant	Lavage haute pression avec nettoyeur de façade ou brossage et dépoussiérage.
Fond écaillant	Grattage et brossage à la brosse métallique ou lavage haute pression avec nettoyeur de façade.
Fond mal adhérent	Décapage à vif, au POLYFILLA PRO S150 DECAPANT FACADE, compris grattage, lavage, rinçage et égrenage nécessaires.
Fond recouvert de micro-organismes	Lavage haute pression avec nettoyeur de façade. Traitement avec POLYFILLA PRO S700 SOLUTION : une solution de traitement et de désinfection des fonds afin d'éliminer toutes traces de microorganismes.
Fond neuf ou ancien non farinant en excellent état	Brossage, époussetage et/ou lavage haute pression
Fonds très encrassés	Nettoyer les surfaces avec le POLYFILLA PRO S 620 NETTOYANT FACADE
TRAVAUX D'IMPRESSION	
Fond non revêtu Fond peint absorbant Fond peint non absorbant ou revêtu d'un R.P.E	1 couche FIX + IMPER OPACIFIANT à 250-300 g/m ² 1 couche FIX + IMPER OPACIFIANT à 250-300 g/m ² 1 couche STRALIO dilué à 10% d'eau (250 g/m ²)
TRAVAUX DE FINITION	
1 couche STRALIO à 450 g/m ² minimum	

REMARQUE IMPORTANTE :

Les consommations indiquées correspondent à des supports lisses. Tenir compte du relief et de la porosité du support pour estimer les consommations pratiques.

SECURITE

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com, fournisseur Akzo Nobel.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.