astral
Peintures Bâtiment

CELLUC BRILLANT HES

Peinture - laque alkyde brillante Haut Extrait Sec

Intérieur - Extérieur

DEFINITION

- CELLUC BRILLANT HES est une peinture-laque haut de gamme au brillant profond, à base de résine alkyde modifiée en phase solvant pour travaux soignés.

DESTINATION et PROPRIETES

- CELLUC BRILLANT est facile d'application et présente un excellent tendu.
- CELLUC BRILLANT HES résiste aux rayures, aux chocs, et possède une très bonne tenue.
- CELLUC BRILLANT HES est lessivable et très facile d'entretien.

MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application : Brosse, Rouleau laqueur 5 mm.
- Application : Rouleau : Empâter régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens.
- Rendement : Sur fonds lisses et non absorbants environ 15 à 18 m²/litre par couche.
- Recouvrable : 24 heures à 23°C et 50% HR.
- Nettoyage du matériel : White Spirit ou diluant synthétique, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Respecter le délai de recouvrement lors de l'application de la deuxième couche.
- Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à 8°C et supérieure à 35 °C.
- L'aspect final et la résistance mécanique ou chimique ne sont atteints qu'après 21jours à 23°C .
- Les peinture-laques à base de résine alkyde ou glycérophtalique en phase solvant ont une tendance naturelle au jaunissement en absence de lumière du jour. L'application simultanée de peintures murales intérieures pouvant contenir de l'ammoniaque, peut provoquer une accélération du jaunissement de ces peintures-laques. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement les peintures murales ASTRAL, car elles ne contiennent pas d'ammoniaque.

CONDITIONNEMENT

- Se conserve 1 an en emballage hermétiquement d'origine.
- Stocker à l'abri des fortes températures.
- Disponible en blanc et 1216 teintes de la collection Tons & Couleurs 2 à partir des bases P. M. et V.

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- Classification : AFNOR NF T 36-005 Famille I - Classe 4a.
- Présentation : Peinture.
- Densité : 1,15 ± 0,05.
- Liant : Résine alkyde modifiée.
- Pigments Dioxyde de titane rutile.
- Extrait sec en poids : 76 % ± 3 %.
- Extrait sec en volume : 66 % ± 3 %.
- Degré de brillant : Brillant > 90 +/- 5 GU à 60° NF EN ISO 2813.
- Séchage à 23°C et 50% HR : Hors poussière : 4h - Sec : 8h – recouvrable 24 h minimum.
- COV : Valeur limite en UE (cat A/d) : 300 g/l(2010).
  Ce produit contient au maximum 299 g/l COV.
- Emission dans l'air intérieur* : A+
  *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1(NF P 74-201)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche impression SUPERBASE Rebouchage et enduisage éventuels	2 couches CELLUC BRILLANT HES
Métaux ferreux	Brossage 1 couche POLYFILLA PRO P 500 PRIMAIRE FERREUX GRIS	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 couche AQUASTRAL IMPRESSION +	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage, ponçage, époussetage Retouches ou 1 couche de primaire ou impression en fonction de la nature et de l'état du support Rebouchage et enduisage éventuels	

SÉCURITÉ

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel.
Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France SA - Département Astral Bâtiment – 29 Rue Jules Uhry 60160 Thiverny
Tel. 03.44.64.91.26 – Fax : 03.44.31.36.66 - Internet : www.astral-batiment.com