



DEKS OLJE® D.2

VERNIS BRILLANT

POUR BOIS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Description du produit	Restaure rapidement sans décapage ou réel ponçage préalable.
Propriétés	- Film résistant et souple qui évite les risques de cloquage, de faïençage ou d'écaillage. - Aspect brillant intense et durable. - Vernis transparent très fluide - ne masque pas le veinage du bois. - Assure une protection longue durée. - Lors de l'application ne nécessite pas de ponçage entre les couches. - Entretien facile par simple nettoyage régulier des surfaces à l'eau douce.
Destinations	- Intérieur / Extérieur. Horizontale / Verticale. - Bois exotiques (Teck, Ipé, Acajou, Movingui, Bangkirai...), neufs ou vieux. - Mobilier de jardin, portails... Lambris, portes, fenêtres, huisseries... - Sur bateau le DEKS OLJE® D.2 s'utilise pour tous les travaux au-dessus de la ligne de flottaison.
Caractéristiques techniques	Liant : Alkyde. Solvant type : White-Spirit. Densité (à +20°C) : 0.9 ± 0.05. Viscosité : Liquide semi fluide. Extrait sec : 56 ± 1. Point d'éclair : PE > 60°C. Conditionnements : 1 l - 2,5 l - 20 l. COV : Max 400 g/l.
Préparation du support	- Le bois doit être préalablement traité au DEKS OLJE® D.1*, séchage 24 heures. - Le bois doit être propre et parfaitement sec lors de l'application. - Ne pas appliquer de DEKS OLJE® D.2 par temps humide ou tard dans l'après-midi. - Le DEKS OLJE® D.2 pouvant rendre la surface glissante, il est préférable, dans le cas de zones de passages, de n'utiliser que du DEKS OLJE® D.1*.
Matériel d'application	Brosse, rouleau.
Recommandations avant application	- Le bois doit être préalablement traité au DEKS OLJE® D.1*, voire au RUSTOL-OWATROL®* ou au XYLKOTE* pour des applications spécifiques. - Le bois doit être propre et parfaitement sec lors de l'application. - Ne pas appliquer de DEKS OLJE® D.2 par temps humide ou tard dans l'après-midi. - Le DEKS OLJE® D.2 pouvant rendre la surface glissante, il est préférable, dans le cas de zones de passages fréquents (caillebotis, entourage de piscine...), de n'utiliser que du DEKS OLJE® D.1*. - Ne pas diluer.
Application	- Appliquer 3 à 6 couches de DEKS OLJE® D.2 en fonction de l'exposition du support. - Laisser sécher au minimum 12 heures entre chaque couche. - Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches. - Laisser sécher 3 à 4 jours avant mise en service. Note : les éclaboussures ou coulures de DEKS OLJE® D.2 doivent être éliminées avant que le produit ne sèche. Après séchage, les taches sont très difficiles à éliminer, aussi faut-il être très attentif et éliminer ces taches immédiatement après application. - Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.

Rendement	15 m ² par litre
Maintenance	Pour restaurer un film de DEKS OLJE® D.2, préparer la surface endommagée avec du papier abrasif très fin type «carrossier» en utilisant du DEKS OLJE® D.1* comme agent polissant. Ne pas réellement poncer, mais juste délustrer le film là où il a souffert. Essuyer ensuite la surface avec un chiffon propre non pelucheux imbibé de DEKS OLJE® D.1* si nécessaire. Le lendemain, appliquer une première couche de DEKS OLJE® D.2. Laisser sécher 12 h, puis appliquer une deuxième couche de DEKS OLJE® D.2. Renouveler l'opération jusqu'à obtention de la brillance souhaitée. NB : en milieu marin, laver périodiquement les surfaces à l'eau douce pour éliminer les traces de sel.
Nettoyage du matériel d'application	White-Spirit.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous contrôle.

03/13 - RCS Tours 331 998 484 - Photos : Donnerbold, Javaman

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DEKS OLJE® D.2 est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

adfields

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099