

CORONADO ST

Peinture isolante pour plafond

Aspect mat profond

Intérieur



DEFINITION :

Peinture isolante et sans tension pour plafond uniquement d'aspect mat profond à base d'huile modifiée.
Peut s'appliquer frais sur frais (30 mn après l'application de la 1ère couche).

PROPRIETES :

- A base d'huile chaulée modifiée, sans tension CORONADO ST peut être appliqué sur anciens badigeons.
- Applicable mouillé sur mouillé.
- Sans reprise.
- Isole parfaitement les tâches (nicotine, fumée, taches d'infiltration d'eau).
- Tapissable par des papiers peints légers au niveau des zones de rechampis.
- Grande blancheur.
- Facilité d'application.
- Faible odeur de solvant.

MISE EN ŒUVRE :

- Matériel d'application : Brosse. Rouleau antigoutte polyester tissé poils 12 mm.
- Dilution : Brosse et rouleau : prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Application : S'applique en 1 ou 2 couches suivant l'état du plafond. La deuxième couche peut être appliquée 30 mn après application de la première couche (mouillé sur mouillé). Dans le cas de taches à isoler attendre 24 h minimum.
- Rendement : 9 à 12 m² / litre/couche.
- Recouvrable : Séchage à 20° C et 65% d'humidité relative : Hors poussière : 1h30. Recouvrable : après 24 heures minimum ou 30 mn après application de la 1ère couche (mouillé sur mouillé). La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur les temps de séchage.
- Nettoyage du matériel : White-spirit.

PRECAUTIONS A OBSERVER :

Le collage des papiers peints légers est possible sur les zones de rechampissage après séchage de 24 h minimum.

Le collage des papiers peints lourds ou des revêtements muraux est possible après ponçage des zones de rechampis.

Refermer soigneusement les emballages entamés pour une meilleure conservation.

Ne pas jeter des résidus dans les égouts ni dans les cours d'eau.

CONDITIONNEMENT :

- Conditionnement : Teinte Blanc 3L et 15 L.
- Conservation : Stocker : Entre 5 et 30°C dans son emballage d'origine non entamé ; à utiliser de préférence dans les 12 mois suivant la date de fabrication.

CORONADO ST

FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :

- Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 2b/4a.
- Présentation : Peinture épaisse.
- Brillant : Inférieur à 1.5 GU sous 85°.
- Densité à 20°C : 1,59 +/- 0,03.
- Extrait sec en poids : En poids : 79 +/- 2,0 % - En volume : 61 +/- 3,0 %.
- Séchage : Séchage à 20° C et 65% d'humidité relative. Hors poussière : 1h30. Recouvrable : après 24 h mini ou 30 min après application de la 1^{ère} couche (mouillé sur mouillé). La température et l'humidité ambiante varie sur le temps de séchage.
- COV : Directive 2004/42/CE : Valeur limite UE de ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 350 g/l de COV.
- Emission dans l'air intérieur : A+
**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

DESCRIPTIF :

CORONADO ST S'applique en 1 ou 2 couches suivant l'état du plafond.

MISE EN ŒUVRE :

Fonds : Tous fonds usuels du Bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au DTU 59/1 : Enduits de liants hydrauliques (chaux ou ciment), plâtre et dérivés.
Anciennes peintures en bon état apprêtées selon DTU.

TRAVAUX PREPARATOIRES :

- Anciennes peintures adhérentes : il n'est pas nécessaire de lessiver un simple dépoussiérage suffit.
- Enduits de ciment : préparer la surface avec un enduit pelliculaire.
- Plâtre, enduit pelliculaire, plaque de plâtre : appliquer au préalable 1 couche d'impression ALTIPRIM.
- Parties métalliques : recouvrir au préalable avec le primaire CORINOX PRIMER.

HYGIENE ET SECURITE :

Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses.

Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible.

Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur AKZO NOBEL)

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE SA - Département CORONA Bâtiment – 29 Rue Jules Uhry 60160 Thiverny
Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : [site Corona http://www.coronabâtiment.net](http://www.coronabâtiment.net)