

# ENDUIT LISSE ET REBOUCHE - ENDUIT UNIVERSEL 2 EN 1 EN POUDRE

**ENDUIT MURAL**

*Enduit universel 2 en 1 pour une application en intérieur.*



## DESTINATIONS

- Tous supports plâtre et plaques cartonnées.
- Carreaux de plâtre.
- Parpaings, béton, béton cellulaire.
- Enduits au mortier de ciment, briques de terre cuite.
- Bois, panneaux de particules, contreplaqué (en fine couche uniquement).

## AVANTAGES

- Enduit universel 2 en 1.
- Application en une seule passe.
- Rebouchage jusqu'à 1 cm.
- Pour des travaux impeccables.

## MISE EN OEUVRE

- Ne pas utiliser pour des applications extérieures.
- Température de mise en oeuvre de +5°C à +30°C.
- Ne jamais travailler par temps de gel.
- Nettoyage des outils et des taches fraîches à l'eau.

Préparation du supports :

Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

Mélange :

- 1 volume d'eau pour 2.5 volumes de poudre.
- verser l'eau en premier (10°C à 25°C)
- mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
- durée d'utilisation après mélange : 2h.

Application :

**rebouchage :**

- rebouche jusqu'à 1 cm en une seule passe.
- creuser les fissures à reboucher avec un grattoir triangulaire.
- dépoussiérer à la brosse.
- humidifier les supports trop poreux.
- remplir les trous, fissures et saignées avec un couteau à enduire ou à mastic en répartissant l'enduit de haut en bas.
- lisser et retirer les excédents de pâte.
- laisser sécher.

**lissage / dégrossissage :**

- poncer les peintures brillantes ou laquées.
- brosser et lessiver les supports si nécessaire.
- appliquer l'enduit LISSE & REBOUCHE avec un couteau à enduire propre.
- laisser sécher.
- si besoin, poncer légèrement le produit sec au papier de verre.
- sec au toucher après 3h.
- ponçage possible après 3h.

**revêtements associés :**

Après séchage complet, l'enduit LISSE & REBOUCHE peut recevoir tous types de décorations : papier peint, revêtement mural, peinture ou carrelage.

**consommation :**

avec 1 kg de produit, on peut lisser la surface d'environ 1,5 m<sup>2</sup> sur 1 mm d'épaisseur.

---

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

---

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30127631	SAC PAPIER 5 kg	4	3549210028185
30127632	SAC PAPIER 15 kg	1	3549210028192
30127634	SAC PAPIER 25 kg	1	3549210014638
30127636	BOITE CARTON 1 kg	12	3549210028178

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*