

SINTOFER Enduit de finition

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Gris	Tube 90 gr	31005
	Boite 250 gr	31000



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic nitrocellulosique mono composant de finition pour carrosseries automobiles.
- Pour reboucher des éclats de peintures et des fines rayures.
- S'applique sur tous supports métalliques, vieilles peintures, stratifiés et éventuellement sur bois, pierre, ciment.
- S'applique sur les mastics Sintofer standard, Sintofer souple et autres mastics polyester Sinto.
- Grande facilité d'application.
- Bon lissage.
- Apprête la surface avant peinture et isole la peinture du mastic.
- Séchage régulier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teinte	Gris
Type de liant	Résine nitrocellulosique
Densité	1,45
Point éclair	31°C
Temps de séchage	15 minutes à 20°C entre chaque couche selon l'épaisseur
Ponçable et recouvrable	45 minutes à 20°C selon l'épaisseur Ponçage à l'eau au grain P240 puis P800
Température d'application	10 à 25°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer la surface avec un grain fin (P220) et dépolir.

APPLICATION

- Appliquer le mastic tel quel à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire.
- Ce mastic est un apprêt mono composant, il sèche par évaporation de solvant.
- Ne pas appliquer des couches épaisses. Les temps de séchage et de ponçage sont directement liés à l'épaisseur de la couche appliquée.

FINITION

- Après ponçage à sec, le produit peut recevoir des apprêts polyuréthane, polyester ainsi que tous les systèmes de finition courants.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr - www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.