

COLLE PLAQUETTES DE PAREMENT - D1ET

COLLES CARRELAGE EN PÂTE

*Colle carrelage en pâte pour murs et plan de travail /
intérieur - extérieur.*



DESTINATIONS

Murs et plan de travail / intérieur - extérieur.

Revêtements :

Toutes plaquettes de parement, briquettes et pierres reconstituées jusqu'à 33x33 cm.

Supports :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plâtre et plaques de plâtre cartonné, panneaux de bois CTBH* / CTBX* / OSB3*.

* Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

AVANTAGES

- Stabilité immédiate au mur : ne glisse pas.
- Colle également les briquettes et pierres reconstituées jusqu'à 33 x 33 cm.

MISE EN OEUVRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : pâte beige.

Classification du produit : D1ET

AVANT APPLICATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur supports difficiles.

Simple ou double encollage :

Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.

Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

Application de la colle :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format des plaquettes.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 minutes environ * pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les plaquettes sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 30 minutes environ *

Pour faciliter l'alignement des plaquettes, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les plaquettes ajustées, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces fraîches avec une éponge humide.

Mise en oeuvre :

Jointoiement : après 24h00 environ *

* à +23°C et 50% d'humidité

CONSOMMATIONS

Surface possible : 25kg = 10m² environ / 15kg = 6 m² environ / 8 kg = 3 m² environ / 3 kg = 1,5 m² environ / 1,5 kg = 1 m² environ

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

Tableau consommation colle CARRELAGE PLAQUETTES DE PAREMENT D1

Destination	Formats des plaquettes en cm	Mode d'encollage	Spatules dents en mm	Consommation moyenne
Murs intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 33x33 cm	simple double	VVV - 6x6 UUU - 6X6X6	3 à 4 kg / cm ² 4 à 5 kg / cm ²

CE 04	EN 12004/A1 (déc/02) adhésif sans ciment pour la pose de carrelage
Bostik SA. La Défense 16-32 rue Henri Regnault -92902 PARIS LA DEFENSE	
Adhérence initiale par cisaillement	>1 Mpa
Adhérence par cisaillement après action de la chaleur	>1 Mpa
Réaction au feu	classe F

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30110413	SEAU PLASTIQUE 8 kg	1	3549210025399
30110415	SEAU PLASTIQUE 25 kg	1	3549210025412

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.