



COROSILOX

Peinture pour murs et plafonds
Aspect mat minéral
Intérieur

DEFINITION :

Peinture mate à base de résine synthétique et polysiloxane en phase aqueuse pour travaux courants des murs et plafonds.

PROPRIÉTÉS :

- Monoproduit : peut être utilisé en impression et finition.
- COROSILOX MAT est prêt à l'emploi.
- Aspect mat minéral, idéal pour les plafonds.
- Grande blancheur.

MISE EN ŒUVRE :

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet pneumatique ou Airless (buse 15 à 21/000 de pouce).
- **Dilution :** Prêt à l'emploi ne pas diluer.
- **Application :** COROSILOX s'applique normalement en deux couches sur fonds secs, sains et propres dont la qualité et la préparation sont conformes à la NF DTU 59-1
- **Rendement :** 10 m² / litre (variable selon la nature du support).
- **Séchage à 23°C et 50 % d'humidité relative :** Sec : 2 heures - Recouvrable : 6 heures.
Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après l'emploi.
- **Teinte :** Blanc.

PRECAUTIONS A OBSERVER :

- En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative.
- Eviter de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé.
- Ne pas appliquer sur ciment et béton frais.
- Ne pas appliquer COROSILOX sur anciens badigeons.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :

- **Classification :** AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7a2.
- **Liant/Pigment :** Résines synthétique et polysiloxane en phase aqueuse
- **Densité à 20°C :** 1,39 +/- 0,05.
- **Extrait sec :** En poids : 52 % ± 2 - En volume : 34,5 % ± 3.
- **Brillant :** Très mat (norme NF EN ISO 2813) :1 GU à 85°.
- **Résistance aux frottements :** Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements).
- **COV :** Valeur limite UE de ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 1 g/l de COV.
- **Emission dans l'air intérieur** **A+**
**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

DESCRIPTIF :

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la NF DTU 59-1 (NF P 74-201) :

Supports	Impression	Finition
Supports neufs ou anciens non peints (plâtre et dérivés, enduits à l'eau)	1 couche de COROSILOX ou de COROPRIM	2 couches de COROSILOX
Plaques de plâtre à épiderme cartonnée	1 couche de COROSILOX ou de COROPRIM ou de ALTIPRIM*	2 couches de COROSILOX
Supports peints en bon état (peinture bien adhérente)		2 couches de COROSILOX
Supports tachés	1 couche de COROPRINT 40	2 couches de COROSILOX

(*) sur fonds peu cohérents.

MISE EN ŒUVRE :

Fonds : Tous fonds usuels du Bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes à la norme AFNOR NF P 74-201-1 et 2 (référence NF DTU 59-1). Plâtre, plaque de plâtre, enduit de ciment, béton, anciennes peintures adhérentes en bon état.

Travaux préparatoires :

- Anciennes peintures : poncer, épousseter, lessiver et rincer.
- Plâtre et dérivés, enduits à l'eau poreux et toutes surfaces poreuses : Brosser, épousseter, égrener, rebouchage et enduisage éventuel.
- Plaques de plâtre à épiderme cartonnée : Egrener, épousseter, rebouchage et enduisage éventuel.

HYGIENE ET SECURITE :

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur AKZO NOBEL)

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.