



CHROMATIC®



## DESTINATION

Sols intérieurs et extérieurs à usage domestique.  
Travaux neufs et rénovation.  
S'applique sur béton, ciment ou anciennes peintures compatibles

## QUALITÉS DOMINANTES

- Monocomposant.
- Facilité d'application.
- Bonne résistance à l'eau, aux huiles et détergents ménagers.
- Bonne adhérence sur anciens fonds.
- Teintable sur machines à teinter
- Insaponifiable
- Peut être rendu antidérapant.

## TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier Chromatic® et du nuancier RAL

## DEGRÉ DE BRILLANCE

45-60 % sous 60°

## Caractéristiques techniques

### RENDEMENT

- 8 à 10 m<sup>2</sup>/L
- Epaisseur moyenne du film sec : 50 à 60µm

### CONDITIONNEMENT

1 L - 5 L - 10 L

### DENSITÉ MOYENNE

1,19 ± 0,05

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

49 % (± 2 %)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

68 % (± 2 %)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec au toucher : 3 h
- Redoublable : minimum 16 h /maximum 12 mois
- Remise en circulation :
  - piétons : 2 jours
  - mécanique : 7 jours

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou rouleau polyamide texturé 12 mm. Pistolet sans air : buse 13 à 15/1000e de pouce, pression 15 à 20 MPa (150 à 200 bars), dilution de 5 à 10% avec du white spirit

### DILUTION

0 à 15 % selon utilisation

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White spirit

## Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74203 (réf DTU 59-3) pour le sol et NF P 74201 (réf DTU 59-1) pour les relevés verticaux.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Sur béton ou ciment	Elimination des laitances et des produits de cure par tous moyens appropriés, dépoussiérage	1 couche de GUI SOL EXPERT SB diluée impérativement avec 10 à 15% de white spirit et appliquée de préférence au rouleau	• 2 couches de GUI SOL EXPERT SB
Sur anciennes peintures compatibles et adhérentes de type acrylique ou alkyde uréthane	dégraissage suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et séchage		
Sur ancienne peinture non adhérente	Décapage complet suivi d'un rinçage soigné et d'un séchage complet	1 couche de GUITTEX FIXATEUR ou 1 couche de GUI SOL EXPERT SB diluée entre 10 et 15% avec du white spirit	

## Observations

### NOTA

Produit applicable à une température ambiante comprise entre +5°C et +35°C. La température du support doit être comprise entre +5°C et +30°C et doit être de +3°C au-dessus du point de rosée. L'humidité du support doit être inférieure à 4%.

Fonction antidérapante par saupoudrage de MN 30 dans la 1ère couche fraîche, à refus, éliminer l'excédent après séchage puis application d'une 2ème couche de peinture non diluée.

### NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I - 4a

### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient maximum après dilution 439 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe C

### CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

### INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.