

ALTIVELOURS+

Peinture garnissante à base de résine alkyde pour menuiseries bois et métaux ferreux
Aspect velours
Intérieur



PROPRIETES :

ALTIVELOURS+ est une peinture-laque garnissante à base de résine alkyde en phase solvant, à destination des menuiseries bois et métaux ferreux, pour travaux courants ou élémentaires.

MISE EN ŒUVRE :

- Matériel d'application : brosse et rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Dilution : prêt à l'emploi.
- Application : ALTIVELOURS+ s'applique normalement en deux couches sur fonds secs, sains et propres dont la qualité et la préparation sont conformes au DTU 59/1.
- Rendement : 10-12 m²/l
- Temps de séchage à 23°C et 50 % HR : Sec au toucher : 6 heures - Recouvrable : 24 heures.
- Nettoyage du matériel : white spirit ou diluant synthétique ou POLYFILLA PRO S690 NETTOYANT BROSSE/ROULEAU

PRECAUTIONS A OBSERVER :

- Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C .
- L'aspect final et la résistance mécanique ou chimique ne sont atteints qu'après 21 jours à + 23°C et 50 % H.R.
- Les peintures-laques à base de résine alkyde ou glycérophtalique en phase solvant ont une tendance naturelle au jaunissement en absence de lumière du jour. L'application simultanée de peintures murales intérieures pouvant contenir de l'ammoniaque, peut provoquer une accélération du jaunissement de ces peintures-laques. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement les peintures murales CORONA qui ne contiennent pas d'ammoniaque.

CONDITIONNEMENT :

- Teintes : Base AW (blanc). Teintes pastel à claires du nuancier COROCOLOR 3.
- Conservation : 2 ans en emballage non entamé à l'abri du gel et des fortes températures.

FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :

- Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 4a.
- Présentation : Peinture fluide.
- Densité à 20°C : 1.47 +/- 0,05.
- Extrait sec : En poids : 81 +/- 2,0 % - En volume : 67 +/- 3 %.
- Brillant spéculaire : 15 GU sous 85° (aspect Velours selon NF EN ISO 2813).
- Résistance à l'abrasion humide : Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements).
- COV : Directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE de ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 300 g/l de COV.
- Emission dans l'air intérieur : A+
**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

DESCRIPTIF :

ALTIVELOURS+ s'applique normalement en deux couches sur fonds secs, sains et propres dont la qualité et la préparation sont conformes à la NF DTU 59-1.

Supports	Impression	Finition
Boiseries neuves ou anciennes non peintes	1 couche ALTIPRIM	2 couches ALTIVELOURS+
Métaux ferreux non peints	1 couche CORINOX PRIMER	2 couches ALTIVELOURS+
Boiseries et métaux ferreux peints en bon état (après lessivage et dépolissage soigné des anciens fonds)	---	2 couches ALTIVELOURS+

TRAVAUX PREPARATOIRES :

- Anciennes peintures : lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les parties de faible adhérence. Dépolir les surfaces le nécessitant. Dépoussiérer, reboucher et dérouiller si besoin, retoucher les éventuelles zones mises à nu à l'aide l'impression appropriée (voir tableau ci-dessus).
- Anciennes peintures en mauvais état : décapage.

HYGIENE ET SECURITE :

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Voir les FICHES DE DONNEES DE SECURITE : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport, de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur AKZO NOBEL).

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.