ACRYL PEINTURE

MAÇONNERIE / PEINTURE

Nouveau !

Mastic acrylique d'étanchéité spécial peintre.

DESTINATIONS

Mastic acrylique destiné aux calfeutrements divers et reprise de fissures avant peinture.

Peut être peint. Usage intérieur / extérieur. Ne convient pas aux joints de structures.

- Calfeutrement des menuiseries bois, PVC, aluminium. Joints entre panneaux, cloisons, menuiseries.

- Excellente adhérence sur bois, béton, ciment, brique, plâtre, aluminium.

AVANTAGES

Excellente compatibilité toutes peintures*.
Usage intérieur/extérieur.
Résiste à des températures de -20°C à + 80°C.
Excellente adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC.

** Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage sur chantier d'un produit non encore éprouvé.*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : blanc
Temps ouvert : 5 minutes
Temps hors poussière : 30 minutes
Séchage : 2 mm / 24 h env.
Dureté shore A : 15
Température de mise en oeuvre : entre +5°C et +40°C
Température de service : de -20°C à +80°C

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

Dans tous les cas, les supports seront propres, secs, sains, dépoussiérés et dégraissés.Sur support très poreux, il est possible d'appliquer au préalable une dilution constituée d'un volume de mastic pour deux volumes d'eau propre. Un brossage des lèvres du joint est recommandé avant utilisation.

APPLICATION

Eliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes.

Le mastic est mis en place par extrusion, éventuellement sur fond de joint lorsque nécessaire. Après extrusion, serrer et lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes avec une spatule trempée dans de l'eau savonneuse. Eviter que celle-ci ne s'intercale entre le mastic et les surfaces de contact, afin de préserver une bonne adhérence. Laisser sécher quelques heures avant finition et procéder à un essai.

Le jointoiement / rebouchage extérieur doit être réalisé par temps sec.

Respecter un délai de 24 heures (pour une température de +20°C) avant exposition du joint à l'eau (pluie ou projections d'eau). Mise en garde : Un temps froid et/ou humide peut ralentir voir empêcher le séchage. Pour un résultat optimal attendre le séchage complet du mastic avant mise en peinture soit environ 24h et vérifier la compatibilité avec la peinture appliquée sur une petite partie.

De façon générale, se référer aux DTU et règles professionnelles en vigueur.

Fonction joint : se reporter au DTU 44.1 *Etanchéité des joints de façades par mise en oeuvre de mastics.*

NETTOYAGE

- Taches fraîches à l'eau.
- Taches sèches au white spirit.

Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et efficacement toutes traces de produits.

BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements.

CONSOMMATION

12 mètres environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel entre + 5°C et + 30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30602639	Cartouche 310 ml	12	3549212466763

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex -
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - **www.bostik.fr**