

Description générale

Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d'autres surfaces intérieures. Le produit est parfait pour des supports neufs : grâce à ses propriétés mécaniques performantes, il empêche l'apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs : il masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).
Il est principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Composition	100% fibre de verre enduite
Masse surfacique du produit fini (valeur moyenne)	105 g/m ² (± 8 %)
Perte au feu	20.4%
Emission dans l'air intérieur selon les normes ISO 16000	Classe A+
Certificat Oekotex selon le Standard 100	Classe I
Réaction au feu (EN 13501-1)	Euroclass B-s1,d0
Recommandation pour l'application	
Consommation en colle vinylique	250 g/m ² (valeur indicative)
Consommation en peinture acrylique	350-500 g/m ²
Dimensions & Packaging	
Largeur	100 cm (±1% ou au raccord du dessin)
Longueur du rouleau ⁽¹⁾	50 m (± 1 %)
Surface à peindre	Extérieure
Protection du rouleau	Film thermo rétractable
Étiquette sur le rouleau	Avec notice de pose
# rouleaux / palette	Variable selon conditionnement
Conditions de stockage	Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une semaine, nous vous recommandons de ne pas le déballer ou de le remballer après utilisation.
Contrôle qualité	
Traçabilité du lot	Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite étiquette collée sur le rouleau
Défaut repéré par une sonnette	Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m ⁽²⁾
Chaque défaut fait l'objet d'une compensation	+ 50 cm / défaut ⁽²⁾
La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette du rouleau et d'un échantillon représentatif du désordre.	

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N0337

Fiche technique

Propriétés

- Résistance à la déchirure
- Résistance mécanique importante
- Résistance au feu
- Facile à repeindre
- Perméable



Édité par:

ADFORS Construction Products Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Sokolovska 106

CZ - 570 21 Litomyšl

Tel: +420 461 651 111

Fax: +420 461 612 769

www.adfors.com

ADFORS Construction Products Europe se réserve le droit de changer les informations données sans préavis.

Mise à jour: 22/12/2015