

IMPERMEABILISATION SOUS CARRELAGE

PRIMAIRES ET ADJUVANTS

Sol et mur intérieur ou en extérieur sur balcons et loggias.



DESTINATIONS

Sol et mur intérieur ou en extérieur sur balcons et loggias (surface maximale : 20 m² en pente).
Imperméabilise les surfaces exposées à l'eau (douche, cuisine, salle de bain...).

REVETEMENTS :

Peut être recouvert par tous types de carrelages collés avec les colles poudre ou pâte BOSTIK.

SUPPORTS :

Mur intérieur : béton, ciment, béton cellulaire, panneaux de bois (CTBH/CTBX), plâtre, plaques de plâtre cartonné, carreaux de plâtre, enduits muraux, carrelage, peinture.

Sol intérieur : béton, chapes normales ou allégées, tous types de carrelages.

AVANTAGES

- Bande de renfort incluse : consolidation des angles et pourtours des passages de tuyaux.
- Application sans primaire.

MISE EN OEUVRE

Aspect : pâte de couleur vert.

Efficacité prouvée sur chantiers professionnels : ETANCHEITE.

Sec en 12h00.

AVANT APPLICATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Pose sur ancien carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas et reboucher avec le Ragréage Fibré P3 : Supports Extrêmes BOSTIK. Poncer l'ancien carrelage afin de faciliter l'adhérence.

Au mur : reboucher les trous et fissures avec un enduit mural adapté.

Pose sur ancienne peinture : poncer puis dépoussiérer avant application.

MISE EN OEUVRE :

Première couche :

Déposer la première couche à l'aide du rouleau. Epaisseur minimale : 0,5 mm.

Pose de la bande d'armature :

Les joints de dilatation, les fissures, les angles, les siphons de sol et passages de tuyaux doivent être traités avec la bande d'armature : appliquer la première couche de produit sur la zone correspondante puis déposer la bande sur toute la longueur ciblée.

Seconde couche :

Attendre 1 à 2 heures selon température ambiante puis appliquer une seconde couche de produit de la même épaisseur.

Mise en service :

Pose de carrelage : 10 à 15h00 après (selon épaisseur déposée).

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30048471	SEAU PLASTIQUE 7 kg	1	3549210025184

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.