

# Metylan Ovalit P

## Colle renforcée Dalles plafonds et Isolants

- Adhérence immédiate très élevée
- Excellente glisse
- Encollage en plein ou par plots
- Non inflammable
- Pas de temps de gommage
- Temps ouvert long
- Compense les irrégularités de surface
- Ne coule pas



### COMPOSITION

Colle prête à l'emploi à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse.

### UTILISATIONS

Metylan Ovalit P est idéale pour coller sur les murs et les plafonds intérieurs.

Les plaques et revêtements isolants thermiques et phoniques :

- Polystyrène expansé de 2 à 20 mm ;
- Polystyrène extrudé en plaques ;
- Revêtements isolants en granulés de bois ou en fibres cellulosiques ;
- Laine de verre ;
- Laine de roche rigide ;
- Liège jusqu'à 5 mm d'épaisseur ;
- Revêtement isolant phonique en mousse SBR ou PU.

Les éléments décoratifs :

- Dalles plafonds en polystyrène ;
- Moulures, rosaces, corniches, poutres en polystyrène ou en polyuréthane ;
- Revêtements muraux lourds à base de granulats de pierre naturelle sur envers toile de verre (spatule et consommation en fonction des préconisations des fabricants).

Les revêtements épais de rénovation des toiles de verre à envers non tissé, mousse ou molleton.

### MISE EN ŒUVRE

#### Préparation du subjectile

Les fonds doivent être sains, lisses, propres, secs, solides, plans, normalement absorbants et non exposés à des remontées d'humidité.

Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec **Metylan Décolleur Actif**.

Poncer ou gratter si nécessaire, puis dépoussiérer.

Éliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques.

Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc. Reboucher les trous et les fissures avec un enduit approprié.

Pour le collage sur fonds trop absorbants ou pulvérulents (plaques de plâtre encartonnées, enduits ...), utiliser **Metylan I 200**. Sur fonds bloqués, utiliser **Metylan I 300**.

Éviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds.

Remédier aux disparités du subjectile ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.

Laisser sécher avant de commencer la pose.

**Pose**

Bien remuer la colle avant de procéder à l'encollage. Appliquer **Metylan Ovalit P** sur le mur en travaillant de bas en haut ou le plafond par plots ou uniformément sur toute la surface correspondant à un lé ou une plaque, à l'aide d'une spatule appropriée selon le support et le revêtement à coller.

Appliquer les revêtements ou les éléments décoratifs dans la colle fraîche. Maroufler soigneusement les revêtements de haut en bas et du milieu vers l'extérieur pour chasser l'air emprisonné à l'aide d'un rouleau de caoutchouc.

**CONDITIONNEMENT**

**Ovalit P** est disponible en seau de 6 et 12 kg.

**STOCKAGE**

12 mois au sec à l'abri du gel.

**CARACTERISTIQUES**

Couleur	Blanche
Consistance	Pâteuse
Valeur du pH	8.7 à 9.3
Poids spécifique	1.70 kg/litre
Consommation	350 à 900 g/m <sup>2</sup>
Temps de gommage	Néant
Temps ouvert	25 min*
Prise finale acquise après	24 à 48 heures*
Point éclair	Néant
Etiquetage de danger	Néant

\*selon la température ambiante.

**OBSERVATIONS**

- La reconnaissance des fonds appartient à l'applicateur qui engage sa responsabilité et qui, le cas échéant, est tenu de signaler les problèmes, formuler les réserves et proposer les solutions.
- La norme NFP 74-204 1 et 2 réf. DTU 59.4 « Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux » sert de document de référence.
- Se conformer aux prescriptions de mise en oeuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.
- Pour la pose de revêtements textiles muraux et toiles de verre Metylan Ovalit M.
- Pour la pose de toile de verre, utiliser Metylan Ovalit V.
- Pour la pose de PVC et vinyles lourds, utiliser Metylan Ovalit Ultra.
- 

**SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT**

Consulter la fiche de données de sécurité de **Metylan Ovalit P** disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site [www.sdb.henkel.de](http://www.sdb.henkel.de).

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

**AUTRES PRODUITS DE LA GAMME**

Ovalit M	Colle renforcée textiles muraux et toiles de verre
Ovalit V	Colle spéciale toiles de verre à peindre
<b>Ovalit P</b>	<b>Colle renforcée dalles plafonds et isolants</b>
Ovalit Ultra	Colle surpuissante revêtements lourds PVC et vinyles
Ovalit F	Colle renforcée spéciale fonds non absorbants

---

Mise à jour de la fiche technique : janvier 2007

---

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

**Tél : 01 46 84 97 87**    [www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)



 **Qualité Professionnelle**