

Tangit PVC U

Colle pour PVC rigide eau potable

- Soudure à froid
- Convient pour haute pression (jusqu'à 16 bars), basse pression et évacuation
- Permet de compenser les jeux jusqu'à 0.6 mm
- Application facile : colle en gel
- Avis Technique CSTB, certification



COMPOSITION

Colle à base de chlorure de polyvinyle en solution solvant présentation en gel.

UTILISATIONS

Produit servant à effectuer l'assemblage par collage de canalisations (tubes et raccords) pour la distribution d'eau froide sous pression, l'évacuation des eaux usées ou pluviales, les installations industrielles pour le transport de fluides liquides ou gazeux, les conduites souterraines de câbles, de télécommunication ou tout autre élément en chlorure de polyvinyle non plastifié.

MISE EN ŒUVRE


- Il est indispensable de prendre connaissance des avis techniques cités ci-dessous, avant de réaliser le collage.
- Les ouvrages dans leur ensemble doivent être exécutés conformément aux règles de l'art et en respectant les DTU 65-10, 60-31, 60-32 et 60-33.

Préparation des surfaces à coller

- Vérifier la présence du chanfrein à l'extrémité du bout mâle du tube et du raccord.
- Si les tubes et manchons ne correspondent pas aux croquis ci-dessous, il est nécessaire de les chanfreiner et ébarber avec une lime (ou par tout autre procédé qui permet d'obtenir le même profilé).

Chanfreiner à l'extérieur


Ebarber à l'intérieur



Couper angle droit

Angle du chanfrein environ 15°

Diamètre extérieur des tubes (mm) d	Dimension pour b en mm	
	Tubes/ manchons	Raccords
Jusqu'à 16	-2	2 environ
20 - 50	3 - 5	3 environ
63 - 110	6 - 10	
125 - 200	11 - 18	5 environ
225 - 315	20 - 28	



Diamètre extérieur des tubes (mm) d	Profondeur d'emboîtement (mm) t	
	Tubes/ manchons	Raccords
16	34	14
20	35	16
25	35	19
32	35	22
40	44	26
50	55	31
63	69	38
75	77	44
90	87	51
110	101	61
140	121	76
160	135	86
225	180	119
280	217	-
315	240	-

- Nettoyer les surfaces à coller : extérieur du tube et intérieur du manchon.
- Dépolir par rotation les parties à assembler (bout mâle et emboîture) à l'aide d'un papier abrasif fin afin de supprimer la peau de surface des éléments.
- L'emploi d'une lime, râpe ou lame de scie est formellement interdit pour cette opération.
- Décaper soigneusement les surfaces à coller à l'aide d'un papier crêpe, imbibé de DECAPANT TANGIT et renouveler fréquemment afin d'éliminer les graisses et impuretés.
- Afin de permettre un emboîtement à fond du bout mâle dans l'emboîture, mesurer et reporter à l'aide d'un crayon gras ou feutre la profondeur de l'emboîture sur le bout mâle du tube ou du raccord. Repérer l'alignement.

Collage

- L'assemblage par collage d'éléments de canalisations avec Tangit eau potable, est limité au DN 110, pour des températures de mise en œuvre comprise entre +5°C et +35°C.
- Bien remuer la colle avant l'emploi afin qu'elle soit homogène. Elle doit s'écouler en « drapeau ».
- Eviter les excès de colle afin de ne pas provoquer de bourrelet intérieur.
- Appliquer la colle TANGIT à l'aide d'un pinceau approprié dans le sens de la longueur vers l'extrémité, en une couche régulière et uniforme.
- Encoller d'abord l'intérieur des manchons puis l'extrémité du tube.
- Les surfaces à encoller doivent être sèches.
- Emboîter immédiatement les deux éléments à fond **sans mouvement de torsion** jusqu'au repère initialement tracé.
- Maintenir l'assemblage quelques secondes jusqu'à la prise de la colle. Pour les tubes de diamètre nominal supérieur à 150 mm, utiliser un appareil adéquat.
- Eliminer aussitôt les excédents à l'aide d'un papier crêpe ou d'un chiffon propre.
- En raison de la prise rapide de la colle, l'assemblage des pièces doit être terminé dans les 4 minutes qui suivent son application.

Précautions particulières

- La colle en tube peut être utilisée jusqu'au diamètre nominal maximum de 50 mm, au-delà utiliser la colle en boîte.
- Pour les diamètres nominaux supérieurs à 80 mm, l'application de la colle doit se faire à deux personnes afin de pouvoir procéder en même temps à l'encollage du tube et du manchon.
- Il est formellement déconseillé lors de la réalisation des assemblages de travailler « en série », c'est-à-dire d'encoller tous les bouts mâles et toutes les emboîtures puis de réaliser l'assemblage.
- Par des températures inférieures à 5°C, il est nécessaire d'adopter une technique de pose particulière : un chauffage de 25°C à 30°C des extrémités à assembler doit être effectué avec les moyens appropriés (absence de toute flamme ou étincelle), ceci étant réservé aux interventions obligatoires (réparations). Le collage réalisé doit être tenu durant environ 10 min à une température de 20° à 30°C.

Manipulation et essais de pression

- Ne pas manipuler les éléments assemblés pendant les 5 minutes (15 min. si T° < 10°C) qui suivent le collage.
- Eviter tout mouvement des pièces d'assemblage entre elles.
- Attendre au moins 30 minutes (1 à 2 heures si T° < 10°C) avant de descendre les tubes ainsi collés dans la tranchée.
- Il est recommandé de purger les conduites qui ne sont pas utilisées immédiatement et de les remplir avec de l'eau.

CONDITIONNEMENT

Tangit PVC U eau potable est disponible en tubes de 125 g et 125 g sous blister, et boîte de 1 kg avec pinceau.

MATERIEL

Diamètre nominal	Pinceaux	
	25 mm	rond
32 à 50 mm	plat	2.5 cm
65 à 150 mm	plat	5 cm
200 à 250 mm	plat	6.5 cm

STOCKAGE

- Tenir dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur.
- Températures limites à observer : -5°C et +35°C
- La colle doit être utilisée avant 24 mois pour les bidons et 12 mois pour les tubes à compter de la date de fabrication indiquée sur les emballages.
- Après un 1^{er} usage : tenir les récipients hermétiquement fermés et dans un endroit bien ventilé.

CARACTERISTIQUES

Masse volumique à 20°C	930 à 970 kg/m ³
Viscosité brookfield	1800 à 3500 mP.a.s
Point éclair	-20°C
Temps ouvert	4 min à 20°C
Résistance à la température	Correspond à celle du PVC-U (environ 60°C)
Résistance aux agents chimiques	La tenue des collages, en particulier aux acides inorganiques, est fonction des tolérances des tubes, du temps de séchage de la colle, des pressions, des températures, du type et de la concentration des acides.

A titre indicatif, 100 assemblages, nécessitent environ les quantités suivantes :

Diamètre des tubes (mm)	Colle Tangit (kg)
Extérieur	
32	0.2
40	0.3
50	0.5
100	1.2
160	4.5
280	10

Le temps ouvert de la colle varie en fonction de la température environnante et de l'épaisseur du film de colle.

Pour une couche de colle de 1mm, les temps de travail sont :

2 min à 20°C

1min à 23°C

Inférieur à 1min à une température >40°C

Temps de séchage

A l'issue des essais pression, et procédures de rinçage, la mise en service du réseau pourra être réalisée après les temps de séchage suivant :

- Evacuation : 30 minutes
- Réseaux véhiculant de l'eau destinée à la consommation humaine : 24 heures
- Réseau télécommunications : 1 heure
- Autre réseau pression : 1 heure / bar.

OBSERVATIONS

- Afin d'éviter toute évaporation excessive de produits volatiles, veiller entre chaque usage de la colle TANGIT à bien refermer le récipient qui les contient.
- La mise en œuvre doit obligatoirement être effectuée en un lieu protégé de la pluie ou des projections d'eau.
- De même, il est indispensable de veiller à ce que les éléments à assembler ainsi que le pinceau ne soient pas mouillés lors de l'application de la colle.
- Le DECAPANT TANGIT attaque, dissout et fait gonfler le PVC rigide : éviter toute éclaboussure sur le tube ou le manchon, et empêcher tout contact entre le papier crêpe ayant servi lors de la préparation et le tube ou le manchon.
- Bien refermer les récipients non utilisés pour éviter l'évaporation des solvants et l'épaississement de la colle.
- Le Décapant Tangit ne doit pas être utilisé comme diluant de la colle PVC Tangit.
- La pose de canalisations en PVC sous pression exige une connaissance approfondie de la mise en œuvre de ces matériaux. Ce mode d'emploi ne peut donc apporter qu'un complément d'information aux spécialistes.
- Respecter la notice de pose des fabricants de tubes et raccords ainsi que la description de mise en œuvre de l'avis technique ci-dessous délivré par le CSTB.

NORMES ET CERTIFICATIONS

- Avis technique n°14/05 - 958 canalisations pression et évacuation.
- Avis technique n°14/05 – 958*01 Adol lignes souterraines de télécommunication.
- Certification CSTB n°-03-958. Conformité réglementation eau potable : attestation de l'IRH Environnement du 30/06/2005.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01.46.84.97.87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Colle PVC-U eau potable	Colle pour PVC rigide spéciale eau potable
Colle PVC-U	Colle pour PVC rigide
Décapant PVC	Décapant pour PVC
Uni-Lock	Étanchéité universelle des raccords filetés
Racorétanch Métal	Étanchéité des raccords filetés métalliques
Racorétanch Plastique	Étanchéité des raccords filetés plastiques et mixtes plastique/métal
Détecteur de fuites	Détection des fuites d'air et de gaz

Mise à jour de la fiche technique : mars 2007

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE TANGIT

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

**TOUT
COLLER**.COM
www.toutcoller.com

 **Qualité Professionnelle**